

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika Plastiment PZ 42CF®

Комплексная пластифицирующая добавка для бетонирования в условиях отрицательных температур (ASTM C 494 – type C)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika Plastiment PZ 42CF используется при производстве бетонных и растворных смесей различных классов подвижности для бетонирования в холодное время года при отрицательной температуре окружающей среды. Предотвращает замерзание бетонной смеси при транспортировке и производстве бетонных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ

■ Производство высококачественного товарного бетона в холодных климатических условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сохраняет все качества бетонной смеси при отрицательных температурах окружающей среды
- Универсален ко всем типам цемента
- Ускоряет набор прочности на начальных сроках твердения

РЕКОМЕНДАЦИИ

При заливке бетона в холодную погоду необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- Опалубка и арматура должны быть очищены от снега и от обледенения
- Опалубка должна быть изолирована от потери тепла

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Химическая основа	Модифицированный противоморозный комплекс
Упаковка	Канистры 30кг, бочки 100кг, емкости 1000кг и розлив
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5°C до +30°C.
Внешний вид / Цвет	Темно-коричневая жидкость
Плотность	1,13±0,02 г/см³ (при 20°С)
Содержание ионов хлора	<0,1 %

Техническое описание продукта Sika Plastiment PZ 42CF® Ноябрь 2024

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Рекомендуемая дозировка

0,8–2,0 % жидкой добавки от массы цемента. Указанная дозировка добавки может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от

температуры окружающей среды:

От 0° С до -10° С – 0,8-1,5 кг добавки на 100кг цемента;

От -10° С до -20° С -1,5-2,0 кг.

При этом оптимальная дозировка устанавливается на основании

предварительных лабораторных испытаний.

инструкции по применению

Sika Plastiment PZ 42CF добавляется в бетонную смесь вместе с водой. Время перемешивания после введения добавки зависит от индивидуальных условий каждого производства и должно быть определено при предварительном тестировании в лаборатории.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание, предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал Sika Plastiment PZ 42CF.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии рекомендациями компании Sika. действительности, различия между материалами, основаниями реальными И условиями работы на объектах таковы, что какойлибо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем. использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ТОО "Сика Сентрал Эйша"

050016, **Almaty**, Kazakhstan 100/5, Mamyr-4 dstr., 4th Raiymbek ave., 211A Phone +7 (727) 39 000 39

E-mail: info@kz.sika.com www.sika.kz

Azattyk ave., 116A

060021, Atyrau, Kazakhstan 010000, Astana, Kazakhstan Beisekbayeva street, 24/1 Phone +7 (727) 222 12 83 Phone +7 (7122) 30 88 22 Phone +7 (7172) 69 51 84

Техническое описание продукта

Sika Plastiment PZ 42CF® Ноябрь 2024

BUILDING TRUST

