

EMACO R336

Укрепленный полимером раствор для бетона и кирпича, используемый при штукатурке.

Описание

EMACO R336, готовая смесь, укрепленная полимером. Обладает высокими стабилизирующими свойствами, легок в приготовлении и нанесении. Используется при штукатурке различных бетонных, сборных бетонных, кирпичных поверхностей.

Область применения

- При штукатурке чисто бетонных поверхностей.
- При штукатурке и ремонте бетонных стен и потолков.
- Для эстетического ремонта разбитых сборных бетонных сооружений.
- Для выравнивания кирпичных поверхностей и поверхностей на цементной основе.
- Для получения ровной поверхности перед наклеиванием керамики и фаянса.

Особенности

- Смешивается только с водой
- Укреплен полимером, способствует отличной прилипаемости без нанесения грунтовки
- После полировки получается ровная поверхность
- Устойчив к воздействию воды, морозов и плохих природных условий
- Быстро застывает и не трескается

Технические особенности

Структура материала: Содержит гранулы, минеральные наполнители, синтетические добавки и специальные цементы

EMACO R336

| | |
|---|----------------------------------|
| Температура обрабатываемой поверхности: | от +5°C до +25°C |
| Расход: | 1,3 кг/м ² (для 1 мм) |
| Время выдержки свежего приготовленного перед использованием раствора: | 5 минут |
| Время использования свежеприготовленного раствора: | 1 час |
| Толщина нанесения: | от 8 до 30 мм |
| Марка по прочности не менее: | M 150 |
| Морозостойкость не менее: | F 35 |
| Цвет: | Серый |
| Связующее: | Цемент |

Эти показатели даны для относительной влажности 50 % при 23°C

Соотношение при смешивании

| EMACO R336 | Вода |
|------------|-----------------|
| 1 кг | 0,170 – 0,180 л |
| 25 кг | 4,5 л |

Упаковка

EMACO R336 - в 25-киллограмовых крафт-мешках с полиэтиленом

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| г. Алматы | г. Астана | г. Атырау | г. Караганда | г. Актау |
| пр. Райымбека 211 А | ул. Петрова 31/1, офис 16 | пр. Азаттык 116, Торговая база CDC | ул. Гоголя 31, 2 этаж | мкр. 23, здание 100, офис 209 |
| тел.: +7(727) 279 00 13 | тел.: +7(7172) 34 47 30 | тел.: +7(7122) 99 61 37 | тел.: +7(7212) 56 33 10 | тел.: +7(7292) 55 02 40 |
| факс: +7(727) 233 32 82 | факс: +7(7172) 34 38 95 | факс: +7(7122) 99 61 38 | факс: +7(7212) 56 33 10 | факс: +7(7292) 55 02 41 |



The Chemical Company

EMACO R336

Расход

1 мешок EMACO R336

| | |
|------|---------------------|
| 1 мм | 18,5 м ² |
| 3мм | 6,1 м ² |
| 5 мм | 3,7 м ² |

Способ применения

Подготовка поверхности

EMACO R336, легко прилипает как к сухой так и увлажненной поверхности. Однако места нанесения должны быть чистыми, очищенными от разливной грязи, соли, масел и отходов. Поверхности с высокой впитывающей поверхностью должны быть увлажнены перед нанесением.

Приготовление

Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте содержимое пакета и хорошенько размешайте при помощи низкооборотистой дрели с насадкой до исчезновения всех комочков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для нанесения.

Метод применения

Хорошо размешанный раствор укладывается на поверхность при помощи мастерка прихлопыванием или размазывается. Затем выравнивается до желаемой толщины и затирается пластмассовой, или деревянной теркой. При нанесении тонким слоем отделку можно довершить, полируя смоченной воде губкой.

Чистка инструментов

Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой.

Примечание

- Не следует применять EMACO R336, если температура поверхности ниже + 5°C. Если температура поверхности выше +25°C, поверхность надо увлажнить.
- При нанесении на наружные поверхности, старайтесь в течение первых 24 часов защитить их от ветра, дождей и морозов.
- Раствор для ремонта EMACO R336, нанесенный при 23°C, достигает окончательной готовности (максимального сопротивления) через 14 дней. При низких температурах эти сроки продлеваются.
- В застывающий раствор не добавляйте воды и порошкообразного материала.

Меры предосторожности

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте обильным количеством воды.

Условие и срок хранения

Хранить в прохладном месте. Срок хранения - 12 месяцев.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| г. Алматы | г. Астана | г. Атырау | г. Караганда | г. Актау |
| пр. Райымбека 211 А | ул. Петрова 31/1, офис 16 | пр. Азаттык 116, Торговая база CDC | ул. Гоголя 31, 2 этаж | мкр. 23, здание 100, офис 209 |
| тел. : +7(727) 279 00 13 | тел. : +7(7172) 34 47 30 | тел. : +7(7122) 99 61 37 | тел. : +7(7212) 56 33 10 | тел. : +7(7292) 55 02 40 |
| факс: +7(727) 233 32 82 | факс: +7(7172) 34 38 95 | факс: +7(7122) 99 61 38 | факс: +7(7212) 56 33 10 | факс: +7(7292) 55 02 41 |