

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikawall - 1011 Adhesive

Клей для теплоизоляционных плит

ОПИСАНИЕ

Применяется для приклеивания теплоизоляционных плит (пенополистироловые, минераловатные плиты) по бетонным, газобетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внутренних и наружных работ
- Водоморозостойкий
- По вертикальным поверхностям.
- Склеивание плит утеплителя между собой.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть очищена от загрязнений, лакокрасочных покрытий и т.п., и обеспылена, желательно промыть под сильным напором воды. Перед нанесением необходимо удалить осыпающиеся и отслаивающиеся участки. Неровности, перепады до 15 мм можно заделать или выровнять раствором SikaWall R336. Большие неровности рекомендуется выровнять цементно-песчаным раствором с добавлением специальной добавки к раствору Sika Latex 141. Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой Sika Primer P300. P333

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

На 1 кг клея SikaWall -1011 Adhesive необходимо 245–255 мл воды. На 25 кг клея SikaWall - 1011 Adhesive необходимо 6,0–6,4 литр воды. Клеевой раствор готовится высыпанием сухой смеси в воду и постоянным перемешиванием до получения однородной массы. Приготовленная смесь отстаивается 3-5 минут затем заново перемешивается. Материал готов к использованию. Время работы с готовым раствором 2 часа.

РАСХОД

2,5–4 кг/м²

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевой состав наносится на внутреннюю сторону плиты из пенополистирола или плиты из минеральной ваты с помощью зубчатого шпателя с размерами зубов

10x10x10. Плиты наклеиваются снизу вверх. Если поверхность неровная, клей наносится полосой по периметру и в нескольких точках в середине плиты после чего сразу же приклеивается к основанию. Для обеспечения плотного прилегания к основанию, плиту рекомендуется слегка повозить по поверхности и надавить. Через 2 дня после приклеивания плиты крепятся дюбелями. На 1м² плиты необходимо установить 4-6 шт. дюбеля. Последующая штукатурка поверхности теплоизоляционных плит производится материалом SikaWall- 1025 Render не раньше, чем за 2 дня после высыхания клея. Для этого SikaWall -1025 Render наносится тонким слоем на плиту и в этот слой втапливается армирующая сетка плоской стороной шпателя, после подсыхания этого слоя поверхность можно выровнять этим же материалом толщиной до 5 мм за один слой. Вывороченную SikaWall -1025 Render - поверхность можно покрыть декоративной штукатуркой SikaWall - 5050 Décor или шпаклевать белой шпаклевкой после чего поверхность покрывается водоэмульсионной краской.

ХРАНЕНИЕ

Мешки со смесью должны храниться при температуре не ниже +5°C в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения от увлажнения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте большим количеством воды.

УПАКОВКА

25-килограммовые укрепленные полиэтиленом, бумажные крафт - мешки.

Технические характеристики

Структура материала	Содержит гранулы, минеральные наполнители синтетические добавки и особые цементы.
Температура обрабатываемой поверхности	От +5°C до +25°C
Время отстаивания между перемешиванием	3–5 минут
Время работы со свежеприготовленным раствором	2 часа
Время максимальной выдержки свеженанесенного раствора в открытом виде	10–15 минут
Запрещено проводить другие работы на свежееклеенной поверхности	48 часов
Время крепления дюбелями.	Через 48 часов
Цвет	Серый

*Вышеприведенные цифры предназначены только для руководства и не должны использоваться в качестве основы технической характеристики

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Централ Эйша

050016, **Almaty**, Kazakhstan
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor
Phone +7 (727) 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan
Azattyk ave., 116A
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan
Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (7172) 69 51 84